



# Technický list FOUKANÉ DŘEVOVLÁKNO

## Dřevovláknitá izolace naturheld

Verze: 003, platnost od 01.03.2024

### OBLASTI POUŽITÍ



- ▲ Izolace mezikrokevního prostotu
- ▲ Izolace stěn v dřevěné rámové, sloupkové a trámové konstrukci
- ▲ Izolace dřevěných trámových stropů
- ▲ Izolace stropů nejvyššího patra
- ▲ Izolace instalačních úrovní

VLASTNOSTI NATURHELD FOUKANÉ DŘEVOVLÁKNO			
Označení		ETA-23/0125	
Objemová hmotnost	kg/m <sup>3</sup>	33-43	
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ <sub>D</sub>	W/mK	0,038	
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ <sub>B</sub>	W/mK	0,040	
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501-1		E	
Chování při požáru dle DIN 4102-1		B2	
Složení		Dřevěné vlákno, přísady zpomalující hoření	
Součinitel difúzního odporu vodní páry	μ	1-2	
Měrná tepelná kapacita	J/(kg*K)	2100	
Číslo kódu odpadů dle AVV		030105, 170201	
Oblast použití dle DIN 4108-10		DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR	



# Technický list FOUKANÉ DŘEVOVLÁKNO

## Dřevovláknitá izolace naturheld

Verze: 003, platnost od 01.03.2024

## BALENÍ | VÁHA

	hmotnost/Balení v kg	Počet balení/Paleta	hmotnost/Paleta v kg
	15	21	315

ROZMĚRY BALENÍ	
Rozměr palety:	ca. 120 * 80 * 240 cm
Palet na kamionu:	32
Výška palety:	255 cm

